

# PremiumColor

Высочайшее качество окрашивания с особой сочностью цвета и высокой износостойкостью.



## Описание продукта

Область применения:

Для нанесения покрытий с интенсивным цветовым тоном на внутренние настенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. Служит в качестве защитного финишного покрытия с аналогичным цветовым тоном для поверхностей, предварительно покрытых укрывистым материалом Indeko-plus. При нанесении PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с особой сочностью цвета и снижается эффект царапания на поверхностях с интенсивным цветовым тоном.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом
- превосходно подвергается восстановлению
- с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей
- снижает эффект письма (царапания)
- очень прочная поверхность
- интенсивная сочность цветового тона
- прост в применении
- устойчив к водным средствам дезинфекции и чистящим средствам

Основа материала:

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.

Упаковка:

- 1,25 л
- 2,5 л
- 5 л
- 7,5 л
- 12,5 л

Цветовой тон:

PremiumColor является исключительно материалом-основой и перед применением должен быть отколерован автоматически в установке ColorExpress в требуемый цветовой тон.

При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 литров по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.



Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца:	Тускло-матовый / stumpfmatt (согласно DIN 13 300).
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Характеристики в соответствии с DIN EN 13 300: При колеровании возможны отклонения в технических характеристиках. Мокрое истирание: Класс 1, соответствует «устойчивости к истиранию» согласно DIN 53 778</li> <li>▪ Характеристики в соответствии с DIN EN 13 300: При колеровании возможны отклонения в технических характеристиках. Максимальная величина зерна: &lt; 100 мкм (мелкое зерно)</li> <li>▪ Характеристики в соответствии с DIN EN 13 300: При колеровании возможны отклонения в технических характеристиках. Плотность: ок. 1,1 г/см<sup>3</sup></li> </ul>

### Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка поверхности:	Вид подготовки поверхности зависит от её свойств. Необходимо соблюдать указания по применению в Технической информации для продукта Indeko-plus.
Способ нанесения:	Наносится кистью и валиком. Рабочие инструменты после применения промыть водой.
Структура покрытия:	<p>Укрывистое промежуточное покрытие наносится материалом Indeko-plus с цветовым тоном, согласованным с последующим покрытием PremiumColor (см. ТИ № 310 для продукта Indeko-plus).</p> <p>Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбавленном состоянии один или два раза.</p> <p>При нанесении на большие площади можно разбавить материал PremiumColor макс. 3% воды.</p> <p>Применение:</p> <p>Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на гладкую поверхность использовать валик со средним ворсом (высота ворса 14-18 мм), не склонный к скоплению материала в области краев, например, CaparolFeinRoller. Нанести материал PremiumColor равномерно и затем пройти валиком в одном направлении.</p>
Расход:	Ок. 125 мл/м <sup>2</sup> за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Условия применения:	Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: + 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Время сушки:	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку.

Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам примерно через 3 дня. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Указание:

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нельзя смешивать с другими материалами. Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25). При нанесении самоклеящихся шаблонов, наклеек и клейких лент на поверхности, покрытые материалом PremiumColor, может произойти снижение клеящей способности. При необходимости следует проверить клеящую способность.

### Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, питья и курения. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок/ лаков, отвердевшие остатки утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF01

Состав:

Поливинилацетатная смола, полиамид, силикаты, целлюлоза, парафиновый воск, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Техническая информация №382 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>