

## Megamax Grund-Konzentrat

*Грунтовочный концентрат является антисептиком для защиты минеральных поверхностей и дезинфекции от заражения от грибками, плесенью и водорослями, а также грунтовкой глубокого проникновения и влагоизолятором под дисперсионные краски, для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.*



### Краткий обзор

#### Размеры упаковки:

1; 10 л

#### Назначение:

Грунтовочный концентрат - антисептик для защиты минеральных поверхностей и дезинфекции от заражения грибками, плесенью и водорослями, а также грунтовка под покраску дисперсионными красками для внутренних и наружных работ. Для укрепления оснований и выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь песка штукатурок и минеральных поверхностей.

#### Свойства:

- Хорошая дезинфицирующая и проникающая способность
- Предотвращает рост грибков, плесени и водорослей
- Укрепляет и снижает впитывающую способность минеральных оснований
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Усиливает сцепляемость последующих слоев краски

#### Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
  - гипсовые штукатурки
  - силикатный кирпич
  - керамический кирпич
  - бетон

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная

#### Степень глянца:

Шелковисто-матовая после высыхания

#### Инструмент/ Температура:

Грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, широкой щеткой или валиком.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

#### Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% примерно через 2 часа высыхает на поверхности и устойчива к дождю, примерно через 5 часов готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

ок. 30 мл/ м<sup>2</sup> концентрата. После разбавления ок. 150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности подложки. На сильно впитывающем основании соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

#### Структура покрытия / Разбавление:

Пораженные поверхности очистить подходящим методом (механически, промывкой водой, обжечь пламенем) от нароста и микроорганизмов. Подложки после очистки должны хорошо высохнуть. В зависимости от впитывающей способности нанести после разбавления 1-2 раза Megamax Grund-Konzentrat. Не применять неразбавленным. В обычном случае разбавлять в соотношении 1:4 (1 часть концентрата с 4 частями воды) и хорошо перемешать. Для сильно впитывающих оснований разбавлять в соотношении 1:5. Для грунтования слабо впитывающих оснований разбавлять 1:3. При грунтовании не допускать образования глянца на основании после высыхания.



## Megamax Grund-Konzentrat

### Дополнительные информации:

#### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, дезинфицирующие и защищающие пленку вещества, вода, добавки. Европейская норма содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продукта данной категории A/h: 30 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОВ.

#### Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. При проглатывании консультировать врача, т.к. кишечная флора может быть нарушена. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

#### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

#### Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки грунтовки и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № A-D014R по состоянию на август 2009 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая ТИ утрачивают свою силу.

## Megamax Grund-Konzentrat

### Пригодные подложки и их подготовка

#### Подготовка подложки:

Мох, водоросли, плесень обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

#### Известково-цементные штукатурки:

Новый штукатурки не обрабатывать 2 – 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами Alpina Grund-Konzentrat или Alpina Einlassgrund при необходимости материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Dupa-grund.

#### Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалами Alpina Grund-Konzentrat или Alpina Einlassgrund при необходимости материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat.

#### Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить материалами Alpina Grund-Konzentrat или Alpina Einlassgrund при необходимости материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat.

#### Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалами Alpina Grund-Konzentrat или Alpina Einlassgrund при необходимости материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat.

#### Поверхности с высолами:

Концентрат не пригоден для применения на поверхностях с высолами.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel или внутри Alpina Feinspachtel. Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Capalith-Fassadenspachtel P. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалами Alpina Grund-Konzentrat или Alpina Einlassgrund при необходимости материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat.